

Saneringspuds Glatpartel

Nr. 20.05.069

Spartelpuds til fremstilling af glatte overflader på KÖSTER Saneringspuds.

Anvendelse:

Overalt på indvendige flader af **KÖSTER Saneringspuds**, hvor der ønskes en meget glat overflade uden synlige korn.

Refererede KÖSTER produkter:

Saneringspuds I grå
Saneringspuds II hvid
Saneringspuds II rapid

Brochure nr.:

20.05.061
20.05.062
20.05.065

Egenskaber:

Finkornet cementbaseret glatpartel, der er dampåben og vandafvisende.

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Se produktets leverandørbrugsanvisning.

Tekniske data:

Farve:	Hvid
Kornstørrelse:	< 0,1 mm
Vandmængde:	6,9 liter pr. 25 kg
Forbrug:	Ca. 1,7 kg/m ² pr. mm lag
Lagtykkelse:	1 - 1,5 mm
μ-værdi:	Ca. 10
Emballage:	25 kg sæk

Undergrund:

Overfladen af Saneringspuds skal være ren og bæredygtig.

Forarbejdning:

Saneringspuds Glatpartel blandes med rent vand i ca. 5 minutter til en homogen og klumpfri spartelpuds.

Spartelmassen anbringes på væggen og trækkes ud med stålbræt eller tilsvarende.

Efter ca. 15 minutters ventetid pudses overfladen glat med et pudsebræt. Ventetiden afhænger dog af undergrundens temperatur og sugsevne.

Rengøring:

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring:

12 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.

Rev. 01.09