

KSK Hulkel

Nr. 21.10.39

Selvklæbende trekantliste af kunststof/bitumen.

Anvendelse:

Til enkel og sikker udførelse af hulkele, for eksempel ved gennemføringer i etage- & kælderbyggeri.

Kan også anvendes til tætning af plinte, eksempelvis til skaktelementer og andre færdigdele.

Egenskaber:

Koldtklæbende højflexibel trekantliste fremstillet af kunststof/bitumen.

Tekniske data:

Farve:	Sort
Materialebasis:	Plastisk bitumen/kunststof
Massefylde:	Ca. 1,08 g/cm ³
Længde:	1,05 m
Forarbejdningstemperatur:	Mindst +5 °C
Riveforlængelse:	Ca. 1.200 %
Sammentrækning:	> 80 %
Emballage:	25 stk. pr. karton

Undergrund:

Undergrunden skal være ren, tør, jævn og uden grater og huller. På murværk skal fugerne være pudset glatte. Mineralske materialer, polystyren eller lignende er egnede undergrunde. Fladerne grundes med **KÖSTER KBE Flydende Folie** i et tyndt lag (250 - 500 g/m²). Ved stærkt sugende undergrunde, for eksempel porebeton, er det nødvendigt med 2 påføringer. Grundingslaget skal være gennemtørt inden hulkelen monteres.

Forarbejdning:

Brug altid en helt skarp kniv for tilskæring af listerne. Kniven bør ofte fugtes for at forhindre fastklæbning af bladet. Undgå at skære i stærk varme og direkte sol. Beskyttelsespapiret fjernes først efter listen er tilskåret.

Hulkelen anbringes omhyggeligt på underlaget, så der ikke dannes luftblærer og trykkes fast, for eksempel med en håndrulle. Ved efterfølgende overdækning med **KÖSTER KSK Tætningsbaner** og lignende skal detaljer som gennemføringer forstærkes med ekstra materiale og forsejles med KBE Flydende Folie.

Rengøring:

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne for bitumenrester med **KÖSTER Bitumen Rensemiddel**.

Lagring:

12 måneder.

Listerne må ikke underkøles og ikke udsættes for direkte sollys. Listerne opbevares stående og beskyttes mod tryk og fugtighed.

Refererede KÖSTER produkter:

KBE Flydende Folie
KSK AW 15
KSK DS 15
Bitumen Rensemiddel

Brochure nr.:

20.01.13
21.10.311
21.10.361
90.09.03

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.

Rev. 02.10