



Instrukcja techniczna, stan 01.03.2011

KÖSTER Fliessboden 15

Jednokomponentowa, samoniwelująca masa szpachlowa

Właściwości

KÖSTER Fliessboden 15 jest samoniwelującą masą do wykonywania jastrychów lub wylewek betonowych, cechuje ją bardzo dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych. Fliessboden 15 cechuje się szybkim przyrostem wytrzymałości i umożliwia uzyskanie podłoża odpornego na ścieranie.

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie (po 3 godzinach)	2,5 N/mm ²
(po 28 dniach)	> 42 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie (po 3 godzinach)	1,0 N/mm ²
(po 28 dniach)	> 8 N/mm ²
Czas na wykorzystanie materiału (+20°C)	30 min.
Możliwość wchodzenia (+20°C)	3 godz.

Zastosowanie

Zaprawa KÖSTER Fliessboden 15 stosowana jest do wyrównywania nierówności mineralnych podłoży na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nie stosować produktu jako wylewki dekoracyjnej.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, wolne od ubytków, zabrudzeń i wysoleń. Podłoża słabe zagruntować preparatem KÖSTER Polysil® TG 500. Przed wykonaniem wylewki należy wykluczyć możliwość podciągania kapilarnego wilgoci od podłoża.

Sposób wykonania

Suchą zaprawę KÖSTER Fliessboden 15 należy mieszać z wodą za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Na worek 25 kg suchej zaprawy KÖSTER Fliessboden 15 należy dodać ok. 5,8 l wody. Wylewkę rozprowadzać przy użyciu pacy zębatej i dobrze odpowietrzyć. Za pomocą zaprawy KÖSTER Fliessboden 15 można uzyskać wylewkę o grubości 2÷15 mm.

Zużycie

ok. 2,0 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowanie

Worek 25 kg.

Składowanie

Materiał przechowywać w suchym pomieszczeniu. Okres składowania do 6 miesięcy.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl