



Instrukcja techniczna, stan 04.11.2011

KÖSTER KB-Fix 5

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1360/01/2011.

Szybkowiążąca cementowa zaprawa montażowa

Właściwości

KÖSTER KB-Fix 5 jest błyskawicznie wiążącą, wodoodporną, odporną na działanie czynników atmosferycznych zaprawą do szybkiego montażu. Nie zawiera chlorków i sody.

Dane techniczne

Początek wiązania (+20°C)	ok. 5 min.
Nakładanie następnych warstw	po ok. 3 godz.
Wytrzymałość na ścislenie po 2 godz.	5 N/mm ²
po 1 dniu	15 N/mm ²
po 7 dniach	26 N/mm ²
po 28 dniach	34 N/mm ²

Zastosowanie

KÖSTER KB-Fix 5 jest stosowany do wykonywania szybkich uzupełnień i napraw ubytków oraz rys w tynku i murze, a także do mocowania haków, kołków, rynien dachowych i rur spadowych, balustrad, krat, grzejników jak również do drobnych napraw, uszczelniania przejść rur. Materiał można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Podłoże

Z podłoża należy usunąć luźne, słabe części tynku lub muru, ubytki i rysy zwilżyć wodą.

Sposób wykonania

Suchą zaprawę KÖSTER KB-Fix 5 wymieszać z wodą w proporcji 3:1, aż do uzyskania gęstej, nadającej się do szpachlowania masy. Przy uszczelnianiu i naprawach większych powierzchni dociskać materiał za pomocą deski lub szpachli do związania. Przy niskich temperaturach materiał mieszać z letnią wodą (ok. +20°C). Zaprawa może być mieszana z piaskiem płukany lub cementem portlandzkim (wcześniej należy przeprowadzić próbę).

Zużycie

Ok. 1,8 kg/dm³ wolnej przestrzeni.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić za pomocą wody.

Opakowania

Pojemnik zawierający 15 kg.

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, do 6 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić rękawice i okulary ochronne.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl