



KÖSTER Bitumen Voranstrich

Bitumiczny preparat gruntujący, zawierający rozpuszczalniki

Właściwości

Bitumiczny preparat gruntujący do stosowania na zimno, zawiera rozpuszczalniki. Działa jako środek wiążący kurz i penetrujący w gruntowane podłoże, zwiększa przyczepność mas bitumicznych oraz samoprzylepnych izolacji bitumicznych do podłoża.

Dane techniczne

Kolor	czarny
Gęstość	0,88 g/cm ³
Zawartość substancji stałych	40% masy
Temperatura aplikacji	od + 2 °C do + 30 °C
Czas schnięcia	ok. 1 godz.

Zastosowanie

Nadaje się na wszelkie mineralne podłoża o dużej chłonności, arkusze stalowe, drewno oraz pokrycia dachowe z papy. Materiał stosowany jest jako grunt pod masy bitumiczne i samoprzylepne izolacje bitumiczne oraz jako powłoka na stare uszczelnienia bitumiczne (podczas renowacji starych powłok bitumicznych).

Podłoże

Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wolne od tłuszczu, substancji oleistych i luźnych części. Ubytki i szczeliny w powierzchniach betonowych i tynkach muszą być wypełnione przed nakładaniem preparatu gruntującego. Stare powłoki bitumiczne z anionowej emulsji bitumicznej oraz mas KMB, wykazujące dobrą wytrzymałość, twardość i przyczepność do podłoża należy oczyścić mechanicznie. Stare powłoki bitumiczne zawierające smołę należy usunąć, nie nadają się one jako podłoże pod KÖSTER Bitumen-Voranstrich.

Sposób wykonania

Nanosić na podłoże za pomocą wałka, szczotki lub natryskiem. Następne powłoki mogą być nakładane po wyschnięciu warstwy gruntującej. Konsystencja rozpuszczalnikowego gruntu bitumicznego w niskich temperaturach staje się lepka i kleista. Nakładanie materiału na wilgotne podłoże o wysokiej temperaturze lub narażone na intensywne promieniowanie słoneczne może prowadzić do powstawania pęcherzy.

Zużycie

ok. 0,15 - 0,20 l/m²

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu czyścić za pomocą preparatu KÖSTER Uniwersalreiniger.

Opakowania

W 110 010 10 l wiadro

Przechowywanie

Materiał przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym pomieszczeniu. Termin przechowywania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Zawiera węglowodory. W przypadku połknięcia produkt może być

szkodliwy dla zdrowia. Wdychanie oparów może powodować senność. Nie wdychać oparów, stosować tylko w miejscach dobrze wentylowanych lub wietrzonych. Przed pracą należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KSK ALU Strong	Numer produktu R 817 105 AS
KÖSTER Bikuthan 2K	Numer produktu W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K	Numer produktu W 251 030
KÖSTER Deuxan 2K	Numer produktu W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional	Numer produktu W 256 032
KÖSTER KSK ALU 15	Numer produktu W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Numer produktu W 815 105
KÖSTER Peristaltic Pump	Numer produktu W 978 001
KÖSTER Universal Reiniger	Numer produktu X 910 010

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.