



KÖSTER BD Flexkleber

Instrukcja techniczna B 540 025

Data: 2020-11-24

- Certyfikat CE-zgodnie z ETAG 022 jako część systemu KÖSTER BD

Jednoskładnikowy, mineralny, elastyczny klej do okładzin ceramicznych

Właściwości

Uniwersalny, jednoskładnikowy klej mineralny o bardzo dobrej przyczepności do wszystkich podłoży mineralnych.

Dane techniczne

Gęstość nasypowa	1,2 g / cm ³
Kolor	szary
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	> 15 N / mm ²
Wytrzymałość na zginanie (28 dni)	> 4 N / mm ²
Przyczepność (28 dni)	> 1 N / mm ²

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER BD 50 Voranstrich	Art. nr B 190 005
KÖSTER BD 50	Art. nr B 290 010
KÖSTER BD Narożnik wewnętrzny	Art. nr B 932 001
KÖSTER BD Narożnik zewnętrzny	Art. nr B 933 001
KÖSTER BD Mankiet ścienny	Art. nr B 934 001
KÖSTER BD Mankiet podłogowy	Art. nr B 935 001

Zastosowanie

KÖSTER BD Flexkleber przeznaczony jest do klejenia okładzin ceramicznych jako składnik systemu KÖSTER BD-System zgodnie z DIN EN 14891. Nadaje się do klejenia płytek ceramicznych oraz innych materiałów budowlanych na bazie mineralnej (materiały silikatowe, pustaki itp.) Nie nadaje się na podłoże z gipsu.

Podłoże

W ramach systemu KÖSTER BD klej KÖSTER BD Flexkleber stosowany jest na folii w płynie KÖSTER BD 50. Materiał należy nakładać przy użyciu packi z zębami. Podłoże musi być czyste, równe, suche, nośne, szorstkie, bez jakichkolwiek substancji obniżających przyczepność.

Sposób wykonania

Do czystego pojemnika należy wlać ok. 7,0-7,5 litrów wody (na 25 kg zaprawy klejowej) a następnie dodawać porcjami klej KÖSTER BD Flexkleber jednocześnie mieszając przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła aż do uzyskania jednolitej konsystencji, bez grudek. Materiał po wymieszaniu należy nakładać packą z zębami o wymiarach od 2 do 5 mm.

Zużycie

ok. 1.7 kg / m ² ; na 1 mm grubości	
Przy nakładaniu pod kątem 60°:	
Packa z zębami 4 mm:	ok. 2,3 kg / m ²
Packa z zębami 6 mm:	ok. 3,4 kg / m ²
Packa z zębami 8 mm:	ok. 4,5 kg / m ²

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

B 540 025 worek 25 kg

Przechowywanie

Składować w suchym pomieszczeniu, chronić przed mrozem. Okres składowania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Unikac kontaktu z oczami (nosić okulary ochronne).

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględnić warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl