



KÖSTER Z2

Instrukcja techniczna C 255 001

Data: 2022-06-06

Mineralny preparat, modyfikowany dodatkiem polimerów do ochrony stali zbrojeniowej przed korozją

Właściwości

KÖSTER Rostschutz Z2 jest specjalnym szlaczem mineralnym, modyfikowanym polimerami, przeznaczonym do wykonywania ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej. KÖSTER Rostschutz Z2 jest koloru czerwonego dla ułatwienia kontroli wykonania robót.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Z1
KÖSTER Reparaturmörtel NC
KÖSTER Reparaturmörtel R4

Art. nr C 155 001
Art. nr C 535 025
Art. nr C 536

Dane techniczne

Kolor	czerwony
Gęstość	1,35 g / cm ³
Maksymalne uziarnienie	ok. 0,8 mm
Czas otwarty	60 minut
Dodatek wody (1 kg)	ca. 330 - 400 ml

Zastosowanie

Rostschutz Z2 jest przeznaczony do zabezpieczenia przed korozją stali zbrojeniowej, po jej uprzednim oczyszczeniu i naniesieniu preparatu Rostschutz Z2. Stosowany jest jako składnik systemu KÖSTER do naprawy betonu.

Podłoże

Stal zbrojową oczyścić do stopnia SA 21/2 i pokryć dwoma warstwami preparatu: najpierw KÖSTER Rostschutz Z1 a następnie po ok. 60 minutach KÖSTER Rostschutz Z2.

Sposób wykonania

Materiał KÖSTER Rostschutz Z2 wymieszać z czystą wodą w ilości ok. 330-400 ml. Preparat Rostschutz Z1 nakładać pędzlem na odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową. Najpierw należy nanieść preparat KÖSTER Rostschutz Z1 na oczyszczoną stal oraz na ok. 2 cm na sąsiadującą powierzchnię betonu. Po ok. 60 minutach nanieść preparat Rostschutz Z2.

Po około 60 minutach można przystąpić do naprawy betonu produktami KÖSTER (np. zaprawa KÖSTER Reparaturmortel NC lub Reparaturmortel R4). W czasie fazy wiązania chronić warstwę preparatu KÖSTER Rostschutz Z1/Z2 przed nasłonecznieniem, mrozem, deszczem i silnym wiatrem.

Zużycie

ok. 800 g / m²; (na warstwę)

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

C 255 001 puszka 1 kg

Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętych opakowaniach – okres składowania 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Należy nosić okulary i rękawice ochronne.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl