



KÖSTER TPO 2.0

Instrukcja techniczna RT 820

Data: 2017-03-16

Raport z badań 1200/057/15 DIN EN 13956 MPA Braunschweig, Raport z badań 5278/015/14 DIN EN 13967 MPA Braunschweig, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig, Test szkodliwości na ryby A14-02548 BMG Zürich, ETAG 006 Raport z badań 4/2015 I.F.I. Aachen

Folia dachowa na bazie poliolefinów (FPO/TPO) do pokryć dachów płaskich

Właściwości

KÖSTER TPO jest hydroizolacyjną folią dachową z tworzywa sztucznego (na bazie elastycznych poliolefinów) zbrojoną tkaniną z włókna szklanego zapewniającą wysoką stabilność wymiarów. KÖSTER TPO daje się zgrzewać i formować pod wpływem wysokiej temperatury. KÖSTER TPO dostępny jest w wariantach z włókniną poliestrową od spodu lub bez włókniny, w różnych grubościach i charakteryzuje się łatwym układaniem i obróbką. Ponadto łączenie folii dachowej TPO na zakładach za pomocą gorącego powietrza gwarantuje szczelność łączenia, bez stosowania dodatkowych materiałów i zabiegów.

W zależności od rodzaju wybranego produktu można pokryć tym materiałem praktycznie wszystkie warianty dachów spotykanych we współczesnym budownictwie. Folia dachowa TPO może być układana bezpośrednio na dachach pokrytych materiałami bitumicznymi.

Właściwości folii dachowych KÖSTER TPO:

- jednorodny materiał (ten sam materiał z wierzchu i od spodu)
- odporność na rozprzestrzenianie ognia i na gradobicie,
- wysoka odporność na rozdzielanie
- wysoka odporność na zginanie w niskich temperaturach ($\leq -50^{\circ}\text{C}$)
- odporność na oddziaływanie mikroorganizmów,
- brak szkodliwego działania na wodę, grunt i rośliny
- odporność na przerastanie korzeni,
- odporność na gnienie i procesy starzenia.
- odporność na bitumy i styropian,
- nie zawierają zmiękczaczy ani chloru
- odporność na działanie promieniowania UV
- podlega utylizacji

Dane techniczne

Patrz ostatnia strona.

Zastosowanie

Folia dachowa KÖSTER TPO może być stosowana zarówno na tradycyjnych dachach płaskich, jak i na dachach balastowych. Również jako pokrycie dachów hal przemysłowych, obiektów handlowych i sportowych, budynków biurowych, mieszkalnych, garaży podziemnych, hoteli i szkół. KÖSTER TPO znakomicie sprawdza się jako hydroizolacja dachów zielonych, tarasów, domów mieszkalnych oraz garaży.

Sposób wykonania

Sposób montażu

Mocowanie mechaniczne do konstrukcji nośnej dachu

Folię dachową można układać bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej lub na warstwie spadkowej na dachu. Nie jest wymagana żadna warstwa rozdzielająca chyba, że wynika to z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynku.

Folia dachowa KÖSTER TPO nadaje się do mechanicznego mocowania do konstrukcji nośnej, należy stosować łączniki mechaniczne posiadające stosowne dopuszczenia i badania, przeznaczone do robót dachowych, produkowane przez renomowane

firmy (np. Ejot, KOELNER). Łączniki mechaniczne gwarantują trwałość połączenia oraz docisk folii dachowej do powierzchni dachu. Ilość łączników mechanicznych, ich rodzaj i rozmieszczenie zależy od konstrukcji budynku i obciążenia wiatrem i musi być zgodne z projektem mocowania folii dachowej (prosimy o kontakt z działem technicznym KOESTER POLSKA). Zakłady folii przy mocowaniu mechanicznym na brzegach powinny wynosić co najmniej 11 cm. Podłoże pod folię musi być równe, czyste, gładkie i wolne od ostrych wypukłości.

Swobodne ułożenie membrany z dociskiem

Bardzo szybkim i pewnym sposobem na wykonanie hydroizolacji dachu jest luźne ułożenie folii dachowej KÖSTER TPO i obciążenie balastem. Ciężar balastu jest uzależniony od obciążeń wiatrem jakim podlega budynek. Mechaniczne mocowanie membrany po obwodzie przy użyciu łączników mechanicznych jest obowiązkowe. Wielkość zakładu przy dachu balastowym nie może być mniejsza niż 5 cm. Balast może stanowić warstwa żwiru lub warstwy dachu zielonego a ich zadaniem jest ochrona pokrycia dachowego przed działaniem parcia i ssania wiatru. Stosując ten system układania folii dachowej można realizować dachy pełniące różnorodne funkcje użytkowe.

Zgrzewanie folii dachowej na zakładach

Połączenie na zakładach wykonywane jest przez zgrzewanie folii dachowej za pomocą gorącego powietrza. Folia pod wpływem gorącego powietrza zostaje uplastyczniona a następnie dzięki dociskowi za pomocą rolki wytworzone zostaje trwałe połączenie. Przy docisku rolką na styku pokazuje się niewielki wałek stopionego materiału. Powinien on być widoczny, jednak jednocześnie powinien on być tak mały jak to tylko możliwe. Jest to oznaka świadcząca pewnym, bezpiecznym połączeniu pasów folii i stanowi dodatkowe uszczelnienie połączenia.

Temperatura, siła docisku i prędkość zgrzewania muszą być dobrane w zależności od warunków atmosferycznych.

Poprawne zgrzanie folii gorącym powietrzem powoduje powstanie jednorodnego połączenia. Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać próbne zgrzewanie. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych konieczne jest ponowne ustawienie ww. parametrów. Jakość i ciągłość zgrzewu należy zbadać próbnikiem zgrzewu (bez ostrej końcówki).

Do zgrzewania pasów folii należy używać dmuchaw na gorące powietrze z możliwością kontroli temperatury powietrza: ręcznych lub automatycznych (zalecane urządzenia: Leister Triac ST do zgrzewania ręcznego raz Leister Varimat V2 do zgrzewania automatycznego). Folię TPO należy zgrzewać w temperaturze od 400 do 600 $^{\circ}\text{C}$, w zależności od warunków otoczenia, grubości folii i szybkości zgrzewania.

Prace mogą być wykonywane tylko przez firmy przeszkolone przez KOESTER POLSKA w zakresie obróbki folii dachowej KÖSTER TPO.

Opakowania

RT 820 025	2.0 mm x 0.25 m x 20 m
RT 820 035	2.0 mm x 0.35 m x 20 m
RT 820 052	2.0 mm x 0.525 m x 20 m
	2.0 mm x 0.75 m x 20 m

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

RT 820 005	2.0 mm x 1.05 m x 20 m
RT 820 150	2.0 mm x 1.50 m x 20 m
RT 820 210	2.0 mm x 2.10 m x 20 m

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Kontaktkleber	Art. nr RT 102
KÖSTER TPO 2.0 U	Art. nr RT 820 U
KÖSTER TPO Narożnik zewnętrzny jasnoszary	Art. nr RT 901 001
KÖSTER TPO Narożnik wewnętrzny jasno-szary	Art. nr RT 902 001
KÖSTER TPO Blacha laminowana kolor jasno-szary	Art. nr RT 910 002
KÖSTER TPO Wpust prosty DN 125	Art. nr RT 914 001 S
KÖSTER TPO Wpust kątowy	Art. nr RT 914 002 A
KÖSTER TPO Uniwersalna nadstawka do wpustu z mankietem	Art. nr RT 914 003
KÖSTER TPO Odpowietrznik DN 100	Art. nr RT 915 004
KÖSTER TPO Podstawa odpowietrznika DN 100	Art. nr RT 915 005

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

 0761 15	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich KÖSTER TPO 2.0 EN 13956 0761-CPR-0422 EN 13967 0761-CPR-0423 Folia dachowa - oraz uszczelniająca na bazie elastycznych poliolefinów FPO (PE) z zatopioną tkaniną szklaną																																												
Długość wg DIN EN 1848-2	20 m ¹⁾																																												
Szerokość wg DIN EN 1848-2	2,10; 1,50; 1,05; 0,75; 0,525; 0,35; 0,25 m																																												
Efektywna grubość wg DIN EN 1849-2	2,0 mm																																												
Opis wg DIN V 20000-201 lub DIN V 20000-202 Kolor Widoczne defekty wg DIN EN 1850-2 Równość wg DIN EN 1848-2 Równość powierzchni wg DIN EN 1848-2 Masa powierzchniowa wg DIN EN 1849-2 Wodoszczelność wg DIN EN 1928 (Verf. B) Odporność na płynne chemikalia oraz na wodę wg DIN EN 1847 Odporność na zewnętrzne oddziaływanie ognia wg DIN CEN/TS 1187; DIN 4102-7; DIN EN 13501-5 Reakcja na ogień Odporność na gradobicie wg DIN EN 13583 Sztynne podłoże Elastyczne podłoże Wytrzymałość złączy na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 Wytrzymałość zgrzewu na ścinanie wg DIN EN 12317-2 Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN 1931 Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN EN 12311-2 Wytrż. na rozciąganie wzdłuż/w poprzek Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek Odporność na perforację wg DIN EN 12691 Metoda A Metoda B Odporność na obciążenia statyczne wg DIN EN 12730 Metoda A Metoda B Odporność na korzenie ⁴⁾ Zmiana wymiarów wg DIN EN 1107-2 wzdłuż /w poprzek Odporność na zginanie w niskich temperaturach wg DIN EN 495-5 Odporność na promieniowanie UV, wysoką temperaturę i wodę wg DIN EN 1297 (1000 h) Odporność na ozon wg DIN EN 1844 Odporność na bitumy wg DIN EN 1548 Trwałość przy oddziaływaniu podwyższonej temperatury wg DIN EN 1296, DIN EN 1928 (Met. A) Odporność na rozdzielanie (gwóźdź) wg DIN EN 12310-1	<table> <tr> <th data-bbox="775 607 1133 772">DIN EN 13956: 2012 Pokrycie dachowe na eksponowane i zakryte dachy: swobodne ułożenie z mocowaniem mechanicznym lub z balastem</th><th data-bbox="1133 607 1511 772">DIN EN 13967:2004 Izolacja przeciwwilgociowa Typ A</th></tr> <tr> <td data-bbox="775 795 1133 1019">DE/E1-FPO-BV-E-GV-2,0 Standard: jasno-szary²⁾ Brak widocznych defektów ≤ 50 mm ≤ 10 mm 1930 g /m² 10 kPa/24h szczelne spełnia (Metoda B)</td><td data-bbox="1133 795 1511 1019">BA-FPO-BV-E-GV-2,0 jasno-szary Brak widocznych defektów ≤ 50 mm 1930 g /m² 400 kPa/72h szczelne szczelne (Metoda A)</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1030 1133 1064">Broof(t1)³⁾</td><td data-bbox="1133 1030 1511 1064">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1086 1133 1120">Klasa E</td><td data-bbox="1133 1086 1511 1120">Klasa E</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1164 1133 1198">≥ 25 m/s</td><td data-bbox="1133 1164 1511 1198">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1198 1133 1232">≥ 40 m/s</td><td data-bbox="1133 1198 1511 1232">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1232 1133 1265">> 500 N/50 mm</td><td data-bbox="1133 1232 1511 1265">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1265 1133 1299">Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000</td><td data-bbox="1133 1265 1511 1299">Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1332 1133 1366">≥ 7 N/mm² (Metoda B)</td><td data-bbox="1133 1332 1511 1366">≥ 7 N/mm² (Metoda B)</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1366 1133 1400">≥ 500 % (Metoda B)</td><td data-bbox="1133 1366 1511 1400">≥ 500 % (Metoda B)</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1433 1133 1467">≥ 750 mm</td><td data-bbox="1133 1433 1511 1467">≥ 750 mm</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1467 1133 1500">≥ 1250 mm</td><td data-bbox="1133 1467 1511 1500">≥ 1250 mm</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1534 1133 1568">≥ 20 kg</td><td data-bbox="1133 1534 1511 1568">≥ 20 kg</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1568 1133 1601">≥ 20 kg</td><td data-bbox="1133 1568 1511 1601">≥ 20 kg</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1635 1133 1668">spełnia</td><td data-bbox="1133 1635 1511 1668">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1668 1133 1702">≤ -0,2 %</td><td data-bbox="1133 1668 1511 1702">≤ -0,2 %</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1702 1133 1736">≤ - 50 °C</td><td data-bbox="1133 1702 1511 1736">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1769 1133 1803">spełnia: stopień 0</td><td data-bbox="1133 1769 1511 1803">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1836 1133 1870">spełnia: Stopień zarysowania:0</td><td data-bbox="1133 1836 1511 1870">-</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1870 1133 1904">spełnia</td><td data-bbox="1133 1870 1511 1904">szczelne</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1904 1133 1937">szczelne</td><td data-bbox="1133 1904 1511 1937">szczelne</td></tr> <tr> <td data-bbox="775 1971 1133 2004">≤ 600 N</td><td data-bbox="1133 1971 1511 2004">≤ 600 N</td></tr> </table>	DIN EN 13956: 2012 Pokrycie dachowe na eksponowane i zakryte dachy: swobodne ułożenie z mocowaniem mechanicznym lub z balastem	DIN EN 13967:2004 Izolacja przeciwwilgociowa Typ A	DE/E1-FPO-BV-E-GV-2,0 Standard: jasno-szary ²⁾ Brak widocznych defektów ≤ 50 mm ≤ 10 mm 1930 g /m ² 10 kPa/24h szczelne spełnia (Metoda B)	BA-FPO-BV-E-GV-2,0 jasno-szary Brak widocznych defektów ≤ 50 mm 1930 g /m ² 400 kPa/72h szczelne szczelne (Metoda A)	Broof(t1) ³⁾	-	Klasa E	Klasa E	≥ 25 m/s	-	≥ 40 m/s	-	> 500 N/50 mm	-	Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000	Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000	≥ 7 N/mm ² (Metoda B)	≥ 7 N/mm ² (Metoda B)	≥ 500 % (Metoda B)	≥ 500 % (Metoda B)	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 1250 mm	≥ 1250 mm	≥ 20 kg	≥ 20 kg	≥ 20 kg	≥ 20 kg	spełnia	-	≤ -0,2 %	≤ -0,2 %	≤ - 50 °C	-	spełnia: stopień 0	-	spełnia: Stopień zarysowania:0	-	spełnia	szczelne	szczelne	szczelne	≤ 600 N	≤ 600 N
DIN EN 13956: 2012 Pokrycie dachowe na eksponowane i zakryte dachy: swobodne ułożenie z mocowaniem mechanicznym lub z balastem	DIN EN 13967:2004 Izolacja przeciwwilgociowa Typ A																																												
DE/E1-FPO-BV-E-GV-2,0 Standard: jasno-szary ²⁾ Brak widocznych defektów ≤ 50 mm ≤ 10 mm 1930 g /m ² 10 kPa/24h szczelne spełnia (Metoda B)	BA-FPO-BV-E-GV-2,0 jasno-szary Brak widocznych defektów ≤ 50 mm 1930 g /m ² 400 kPa/72h szczelne szczelne (Metoda A)																																												
Broof(t1) ³⁾	-																																												
Klasa E	Klasa E																																												
≥ 25 m/s	-																																												
≥ 40 m/s	-																																												
> 500 N/50 mm	-																																												
Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000	Brak zerwania na zgrzewie μ = 85.000																																												
≥ 7 N/mm ² (Metoda B)	≥ 7 N/mm ² (Metoda B)																																												
≥ 500 % (Metoda B)	≥ 500 % (Metoda B)																																												
≥ 750 mm	≥ 750 mm																																												
≥ 1250 mm	≥ 1250 mm																																												
≥ 20 kg	≥ 20 kg																																												
≥ 20 kg	≥ 20 kg																																												
spełnia	-																																												
≤ -0,2 %	≤ -0,2 %																																												
≤ - 50 °C	-																																												
spełnia: stopień 0	-																																												
spełnia: Stopień zarysowania:0	-																																												
spełnia	szczelne																																												
szczelne	szczelne																																												
≤ 600 N	≤ 600 N																																												

1) Inne długości na zapytanie 2) Inne kolory na zapytanie 3) Wymagania są spełnione dla dachów zbadanych przez KÖSTER BAUCHEMIE. Więcej

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

informacji w dziale technicznym. 4) wymagane tylko przy dachach zielonych

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl