



KÖSTER Taśma butylowa Fix-Tape

Instrukcja techniczna W 815 015 F

Data: 2019-09-06

Samoprzylepna, pokryta włókniną taśma butylowa 1,5 mm x 150 mm

Właściwości

Taśma butylowa KÖSTER Fixband-Vlies jest taśmą hydroizolacyjną pokrytą włókniną na bazie kauczuku butylowego. Taśma jest samoprzylepna, jej grubość wynosi 1,5 mm, z jednej strony jest zabezpieczona za pomocą papieru ochronnego. Taśma butylowa może być klejona bezpośrednio z rolki, charakteryzuje się wysoką odpornością na rozrywanie, jest natychmiast wodoszczelna. Zaraz po przyklejeniu taśmy na stronę pokrytą włókniną można nakładać zaprawę hydroizolacyjną lub tynki mineralne.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KSK ALU Strong
KÖSTER KSK Voranstrich BL
KÖSTER KBE Flüssigfolie
KÖSTER KSK ALU 15
KÖSTER KSK SY 15
KÖSTER Universal Reiniger

Art. nr R 817 105 AS
Art. nr W 120 015
Art. nr W 245
Art. nr W 815 096 AL
Art. nr W 815 105
Art. nr X 910 010

Dane techniczne

Materiał	Butyl/kauczuk
Szerokość	150 mm
Grubość	1,5 mm
Odporność temperaturowa	- 25 °C do + 80 °C
Temperatura stosowania	+ 5 °C do + 30 °C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ)	ok. 135.000
Opór dyfuzyjny taśmy (Sd)	ok. 203

Zastosowanie

Taśma butylowa KÖSTER Fixband-Vlies stosowana jest do uszczelnienia zakończeń izolacji z samoprzylepnych membran bitumicznych KÖSTER KSK. Taśma nadaje się również do wszelkich uszczelnień na połączeniu różnych materiałów budowlanych.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, bez zabrudzeń i kurzu.

Podłoże należy zagruntować przy pomocy preoparatów przeznaczonych do gruntowania podłoża pod samoprzylepne izolacje KÖSTER KSK czyli KÖSTER KBE- Flüssigfolie lub KÖSTER Voranstrich BL.

Sposób wykonania

Po wykonaniu hydroizolacji samoprzylepnej KÖSTER KSK należy zabezpieczyć zakończenia hydroizolacji przez przyklejenie taśmy butylowej. Należy ją kleić w podłowie na izolacji samoprzylepnej KSK, a w połowie na podłożu. Przed przyklejeniem taśmy należy odwinąć papier ochronny. Powierzchnia włókniny na taśmie butylowej wykazuje bardzo dobrą przyczepność do zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik, może być także pokrywana za pomocą tynków i zapraw mineralnych lub mas bitumicznych.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić przy użyciu preparatu KÖSTER Universalreiniger.

Opakowania

W 815 015 F 10 m rolka

Przechowywanie

Składować w suchych warunkach, w temperaturze od + 5 °C do + 30 °C, okres składowania min. 1 rok.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl